



## ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

<b>Гаранция за качество</b>	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали.
<b>Обработка на основата</b>	Основата, върху която се нанася мазилката трябва да бъде суха и здрава, добре загладена, без мазни петна. Полага се задължително грунд.
<b>Приготвяне</b>	Мазилката е готова за работа, така че след отварянето на баката се разбърква добре с помоща на машина. При необходимост се добавя вода до получаване на работна гъстота но не повече от 1%.
<b>Нанасяне</b>	Силикатната мазилка се нанася на равен слой с помоща на широка права неръждаема шпакла на равномерни ивици, като при нанасянето ръбчетата между ивиците се заглаждат до получаване на еднородна повърхност. След леко изчакване се оформя желаният релефен ефект с помоща на пластмасова маламашка. За получаване на най-добър ефект е необходимо площите да се шпакловат наведнъж и без прекъсване. Прекъсванията да стават по ръбове или работни фуги.
<b>Общи положения</b>	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +7°C и по-високи от +25°C. Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали. Да не се работи по време на дъжд, сняг и вятър.
<b>Съхнене</b>	При нормални условия, мазилката достига всичките си качества след 7 дни.
<b>Експлоатация и поддръжка</b>	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат. Евентуални повреди по мазилката, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане, без гаранция за постигане на желаният ефект. При нормални експлоатационни условия "Baumaster" – силикатна мазилка има експлоатационен срок на годност не по малък от 30 години.

## ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

### Безопасност на труда и екология

“Baumaster” – силикатна мазилка не съдържа вредни за здравето вещества и не отделя вредни вещества, замърсяващи околната среда. При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измиват с вода. Желателно е преди започване на работа да се ползват биологични ръкавици, а след работа да се използват смазващи средства – крем за ръце, вазелин или др. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда при извършване на СМР. Екология – отпадъците от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.

# BAUMASTER