

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Диспосил – силиконова дисперсна боя **Дисперсна боя за боядисване на външни стени**

Продукт	Вододисперсна боя на база смес от силиконова и акрилатна дисперсия за декоративно оформление на външни стени и фасади
Състав	Силиконова дисперсия (силоксан), акрилатна емулсия (стирол-акрилат), фин карбонатен пълнител (CaCO_3), пигменти и други модификатори.(диспергатор, антипенител, консервант и др)
Свойства	Лесно за нанасяне, отлична адхезия към основата, осигурява гладка добре оформена повърхност. Устойчива на износване.
Приложение	За външно приложение. За оформяне на външни стени и фасади.
Технически данни	Външен вид: гъста, хомогенна течлива маса Съдържание на нелетливи вещества - $\geq 60\%$ Вискозитет – време за изтичане през фуния дюза 6 мм ,след 10% разреждане: ≥ 50 секунди Съхнене: < 2 часа при 23°C Разход: 150-180гр./кв.м. за един слой Цвят – бял и по каталог Адхезия към основата: ≤ 2 степен Еластичност на филма - ≤ 2 мм Устойчивост на дестилирана вода - ≥ 24 ч.
Опаковка	Пластмасови баки, нето тегло 25 кг., 15 кг., 10 кг., 5 кг.
Съхранение	Съхранява се на сухо, върху палети. Срок на съхранение – 12 месеца в оригинална фабрично затворена опаковка. Да се пази от измръзване в помещения над 5°C
Гаранция за качество	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за същественият изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали. <i>Внимание! Производителя гарантира качеството на продукта, но няма влияние върху начина на употребата му. Изложените по-долу указания не изключват и не заменят професионалната подготовка на изпълнителя</i>

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Обработка на основата	Основата, върху която се нанася боята трябва да бъде суха и здрава, добре загладена, без мазни петна. Полага се първа ръка разреден с вода до 7% за подготовка на основата. Подходящи основи са варови, гипсови и циментови мазилки и шпакловки, бетон, гипсокартон, гипсофазер, стари латексови бои
Приготвяне	Боята е готова за работа, така че след отварянето на баката се разбърква добре с помощта на машина. При необходимост се добавя вода до получаване на работна гъстота но не повече от 3% за основен слой.
Нанасяне	Нанася се по стандартния метод с помощта на валяк, мече или четка. Боята е необходимо да се разтъркаля добре, с цел получаване на добър краен ефект. Особено важи са тонирани в цвят бои.
Общи положения	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +5°C и по-високи от +25°C. Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали.
Съхнене	При нормални условия, боя достига всичките си качества след 24 часа.
Експлоатация и поддръжка	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат. Евентуални повреди по боята, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане, без гаранция за постигане на желаният ефект.
Безопасност на труда и екология	“Диспосил” – дисперсионна боя не съдържа вредни за здравето вещества и не отделя вредни вещества, замърсяващи околната среда. При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измиват с вода. Желателно е при работа да се ползват ръкавици. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда . Екология – отпадъците от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.