

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

BAUMASTER Хидроизоликс 905–хидроизолационна мембрана за хидроизолация на покриви, тераси и др. преди полагане на крайно покритие

Продукт	За хидроизолация и ремонт на фасадни стени, мокри помещения, сутерени, тераси, гаражи и др. преди полагане на завършващо покритие
Състав	Полимерна емулсия, минерални пълнители, кварцов пясък хидроизолационни добавки
Свойства	Лесен за полагане, образува филм с висока еластичност .
Приложение	За външно и вътрешно приложение.
Технически данни	Външен вид-гъста, течлива маса Съдържание на нелетливи вещества->50% Огъваемост при ниски температури- при -15°C няма пукнатини Съхнене-10 ч Водонепропусклива при 0,2 МПа за 24 ч Относително удължение при скъсване- 130% Разход:0.8-1.1кг/кв м за 2 слоя Цвят:бял
Опаковка	Пластмасови баки, нето тегло 5 и 25 кг.
Съхранение	Съхранява се в закрити, сухи и проветриви помещения върху дървени палети при температура не по ниска от 5°C и не по-висока от 25°C. Срок на съхранение – 6 месеца в оригинална фабрично затворена опаковка.
Гаранция за качество	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали.
Обработка на основата	Основата, върху която се нанася трябва да бъде суха и здрава, без мазни петна или остатъци от други строителни материали. При необходимост се обезпрашава и укрепва с дълбокопроникващ грунд „BAUMASTER”
Приготвяне	След отварянето на баката да се разбърка добре
Нанасяне	Нанася се с четка задължително на два слоя. Втория слой се нанася след пълното изсъхване на първия и в перпендикулярна посока.
Общи положения	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +5°C и по-високи от +25°C. Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали. Да не се разрежда с вода.

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Съхнене	При нормални условия, хидроизолацията достига всичките си качества след 7 дни.
Експлоатация и поддръжка	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат. Евентуални повреди по хидроизолацията, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане, без гаранция за постигане на желаният ефект.
Безопасност на труда и екология	“BAUMASTER Хидроизоликс 905” – хидроизолационна мембрана не съдържа вредни за здравето вещества и не отделя вредни вещества, замърсяващи околната среда. При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измиват с вода. Желателно е при работа да се ползват ръкавици. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда при извършване на СМР. Екология – отпадъците от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.

