СТРОМ 21
ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В СТРОИТЕЛСТВОТО
Централен офис: гр. София, кв. Суходол, ул. "Траян Танев" № 97,
тел./факс 02 822 08 99, 02 920 06 96, 02 920 07 93;факс: 02 920 12 32
http://www.strom21.eu; e-mail: office@strom21.eu

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

BAUMASTER Хидроизоликс 901 – еднокомпонентна хидроизолационна мазилка
за хидроизолация на покриви, тераси и др. преди полагане на крайно покритие

Продукт	За хидроизолация на фасадни стени, мокри помещения, сутерени, тераси, балкони, гаражи и др. преди полагане на завършващо покритие. Подходящ за твърда или еластична основа.
Състав	Портланд-цимент, кварцов пясък, минерални пълнители, полимерни хироизолационни добавки.
Опаковка	Трислойна книжна торба – 20 кг.
Съхранение	Съхранява се на сухо, върху палети. Срок на съхранение – 12 месеца в оригинална фабрично затворена опаковка. Да се пази от измръзване в помещения над 5^{o}C
Гаранция за качество	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали.
Обработка на основата	Основата трябва да бъде добре почистена, без мазни петна или остатъци от други строителни материали. При необходимост се обезпрашава и укрепва с дълбокопроникващ грунд "Баумастер – грунд за подове и стени"
Приготвяне	20 кг. "Баумастер Хидроизоликс 903" се смесват в подходящ съд с 7 – 8 литра вода /когато ще се работи с четка/ или 5 до 5,6 литра вода, когато ще се шпаклова с маламашка. Разбъркват се добре механизирано в течение на 3 – 4 минути. Изчаква се 5 до 10 мин. до пълното разтваряне на химическите компоненти, следз което отново се разбърква в течение на 1 –2 минути
Нанасяне	При работи се с четка се извършват две последователни нанасяния. След втърдяване на сместа от първото нанасяне, но не по-рано от 5 часа, се пристъпва към второто нанасяне в посока перпендикулярно на първата ръка.
Общи положения	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +5^{o}C и по-високи от +25^{o}C. Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали. Да не се работи по време на дъжд, сняг и вятър.

Централен офис: гр. София, кв. Суходол, ул. "Траян Танев" № 97,
тел./факс 02 822 08 99, 02 920 06 96, 02 920 07 93;факс: 02 920 12 32
http://www.strom21.eu; e-mail: office@strom21.eu

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Съхнене	При нормални условия, мазилката достига всичките си качества след 7 дни.
Експлоатация и поддръжка	Специални мерки за експлоатация и подръжка не се налагат. Евентуални повреди по мазилката, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане, без гаранция за постигане на желаният ефект.
Безопасност на труда и екология	"Baumaster Хидроизоликс 901" – хидроизолационна мазилка съдържа цимент и е определен като препарат предизвикващ дразнене на лигавиците и кожата. **R – фрази** R-36/38 Дразни очите и кожата R-41 Опасност от сериозно увреждане на очите R-43 Може да предизвика алергия при контакт с кожата **S – фрази** S2 Пазете от деца; S8 Опаковката да се пази от влага; S22 Не вдишвайте прах; S24/25 Избягвайте контакт с кожата и очите; S26 В случай на контакт с очите, веднага изплакнете с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ; S36/37/39 Носете подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за лицето/очите; S 46 При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измиват с вода. Желателно е преди започване на работа да се ползват биологични ръкавици, а след работа да се използват смазващи средства – крем за ръце, вазелин или др. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда при извършване на СМР. Екология – отпадъците от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.